Topnik	Norma DIN EN ISO9454-2	Norma DIN EN 61190-1-1	Metoda aplikacji*	Zawartość VOC	Zawartość stałych składników [%]
EF200	2.2.3.A	ORL0	S	Wysoka	2.0
EF210	2.2.3.A	ORL0	S	Wysoka	2.1
EF270	2.2.3.A	ORL0	S	Wysoka	2.7
EF330	2.2.3.A	ORL0	S,F	Wysoka	3.3
EF350	2.2.3.A	ORL0	S,F	Wysoka	3.5
WF203	2.1.3.A	ORM0	S,F,D,B	Brak	3.5
WF300S	2.1.3.A	ORM0	F	Brak	4.6
WF300F	2.1.3.A	ORM0	S	Brak	4.6
500-6B	1.1.3.A	ROL0	S,F,D,B	Wysoka	6.0
500-17/1	1.1.3.A	ROL0	S,F,D,B	Wysoka	15.0
500-3431BF	2.2.3.A	ORL0	S,F	Wysoka	4.4
900-7/1H	2.1.2.A	ORM1	S,F	Wysoka	1.7
HW139	2.2.3.A	ORM0	S	Niska	2.5
X33-08i	2.2.3.A	ORL0	S,F	Wysoka	2.0

*Metoda aplikacji: S – spray, F – piana, D – zanurzenie, B - pędzel